

Floortec Quarzsand 1526

sušený ohněm, pH neutrální, hydroklasifikovaný
1526.0025.0000 jemný, velikost zrna 0,1–0,4 mm,
1526.0025.0001 hrubý, velikost zrna 0,2–0,7 mm

Vlastnosti

Sušený ohněm, vícenásobně vymývaný, hydroklasifikovaný křišťálový křemičitý písek s velmi vysokým stupněm světlosti a vysokou chemickou a mineralogickou čistotou. Dále je pH neutrální a neobsahuje huminové a koloidní látky, rozpustné soli či další nečistoty.

Oblast použití

K použití jako dodatečné plnivo ke dvousložkovým podlahovým nátěrům k vytvoření škrábané stěrky, špachtlovací nebo protiskluzové hmoty a k posypu čerstvých základních nátěrů a povlaků.

Použitelný podle oblasti použití v následujících nátěrech:

Floortec

- 2K-Epoxi-Grund LF 832,
- 2K-Epoxi-Siegel 848,
- 2K-Epoxi-Versiegelung 853,
- 2K-Aqua-Dickschicht 810 a
- 2K-Epoxi-Dickschicht LF 834.

Ve spojení s Floortec 2K-Epoxi-Grund LF 832 vhodný i k vytvoření žlábků.

Popis materiálu

Barevný odstín: krémově bílý

Báze materiálu: přírodní křišťálový křemičitý písek, fyzikálně zpracovaný

Tvar zrna: krychlový, zaoblené hrany

č. pol. 1526.0025.0000 jemný
Jmenovitá velikost zrna (zrnitost):

0,1–0,4 mm

č. pol. 1526.0025.0001 hrubý
Jmenovitá velikost zrna (zrnitost):

0,2–0,7 mm

Balení: 25 kg

Zpracování

Vmícháním

Křemičitý písek Floortec vždy po vmíchání a přemístění do jiné nádoby příslušného materiálu smíchejte v uvedeném směšovací poměru.

Směšovací poměr/spotřeba

Směšovací poměr a spotřeba závisí na oblasti použití. Pro příslušné použití respektujte údaje uvedené v technických listech používaných výrobků. Spotřeba dále závisí na drsnosti podkladu a na teplotě předmětu a materiálu.

Skladování

V chladu a suchu. Chraňte před působením vlhkosti.

Poznámka

Tento technický list byl vytvořen podle německých zákonů, norem, předpisů a směrnic. Všechny údaje byly přeloženy z aktuální německé verze. Jeho obsah nezakládá žádný smluvní právní vztah.

Zpracovatel/kupující stále odpovídá za to, že musí ověřit vhodnost našich výrobků k zamýšlené aplikaci. Platí také naše Všeobecné obchodní podmínky.

Při publikaci nové verze tohoto praktického informačního listu s novými údaji přestávají platit dosavadní údaje. Aktuální verze je k dispozici na internetu.

Brillux
Postfach 1640
48005 Münster
Německo
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
www.brillux.com
info@brillux.com