

# Impredur Grund 835

nearomatický, jemně vonící, propouštějící vodní páry,  
venkovní i vnitřní

## Vlastnosti

Nearomatický alkydový pryskyřičný základní nátěr výborně propouštějící vodní páry, a tedy regulující vlhkost. Matný, jemně vonící, výborně přilnavý. Charakteristický výbornou plnivostí a kryvostí a snadným zpracováním.

## Oblast použití

Jako základní nátěr pro první a přechodové nátěry dřív dřevěných konstrukcí z listnatého a jehličnatého dřeva, např. oken, dveří, dřevěných obložení. Také jako přechodový nátěr na kovové plochy, které už mají nenarušený základní nátěr, resp. povrchovou úpravu, a k renovaci nenarušených lakových nátěrů, venkovní i vnitřní.

## Popis materiálu

**Standardní odstín:** 0095 bílá.  
V systému míchání barev Brillux lze namíchat odstíny Basecode a mnoho dalších odstínů.  
**Stupeň lesku:** matný  
**Báze materiálu:** alkydová pryskyřice, na bázi rozpouštědla, pigmentovaná  
**Obsah VOC:** Limit stanovený EU pro tento výrobek (kat. A/d): 300 g/l (2010)  
Tento výrobek obsahuje max. 300 g/l VOC  
**Bod vzplanutí:** +41 °C  
**Hustota:** asi 1,26 g/cm<sup>3</sup>  
**Balení:**  
0095 bílá: 375 ml, 750 ml, 3 l, 10 l  
Systém míchání barev: 750 ml, 3 l, 10 l

## Zpracování

### Ředění

Neředte, protože by došlo k překročení limitu stanoveného EU podle směrnice pro obsah VOC.

### Tónování

Všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné.

### Kompatibilita

Mísitelné jen s materiály stejného druhu a materiály uvedenými v tomto technickém listu.

## Nanášení

Základní nátěr Impredur Grund 835 lze zpracovávat natíráním, válečkováním a stříkáním AirCoat s temperováním. Údaje ke stříkání AirCoat jsou shrnuty v tabulce na další straně.

## Spotřeba

Asi 80–100 ml/m<sup>2</sup> na jeden nátěr.  
Přesnou spotřebu zjistíte zkušebním nanášením na předmět.

## Teplota zpracování

Nezpracovávejte při teplotě vzduchu a předmětu nižší než +5 °C.

## Čištění náradí

Okamžitě po použití pomocí ředidla Verdünnung AF 631 nebo rychločističe štětců Pinselschnellreiniger 111.

## Schnutí (+20 °C, 65 % relativní vlhkost)

Zaschlý proti prachu asi po 4,5 hodinách. Vhodný k dalšímu zpracování asi po 24 hodinách. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu dodržujte delší dobu schnutí.

**Údaje ke stříkání**

Postup	Tryska	Přívod vzduchu	Tlak materiálu	Ředění	Nanášení křížem
AirCoat <sup>1)</sup> Teplota materiálu +40 °C <sup>2)</sup>	09/40 Červená vzduchová krytka	2-2,5 bar	100-150 bar	neředěné	1–1½

<sup>1)</sup> např. Finish 230 AC compact Spraypack 3452

<sup>2)</sup> Respektujte bod vzplanutí. Respektujte údaje uvedené v aktuálním bezpečnostním listu.

**Skladování**

V chladu a suchu. Otevřený obal těsně uzavřete.

**Deklarace****Třída ohrožení vod**

TOV 1 podle německého předpisu VwVwS.

**Kód výrobku**

M-GP02.

Platí údaje uvedené v aktuálním bezpečnostním listu.

**Vícevrstvé nátěry****Příprava povrchu**

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, přilnavý, stabilní a bez separačních prostředků. Podle listu BFS č. 18 nesmí obsah vlhkosti u rozměrově stálých dílů překročit 15 %, resp. u částečně rozměrově stálých a rozměrově nestálých dílů 18 %.

Pryskyřičnaté a lepivě mastné dřevěné plochy omyjte nitroředidlem Nitroverdünnung 456 a nechte je dobře vyvětrat. Zvětralý/zašedlý povrch dřeva obruste až na zdravé nosné dřevo. Dodržujte zásady konstrukční ochrany dřeva. Ověřte vhodnost, stabilitu a přilnavost stávajících nátěrů.

**Narušené a nevhodné**

povrchové úpravy odstraňte a zlikvidujte podle předpisů. Při zpracování nebo odstraňování nátěrů se může např. broušením nebo opalováním uvolňovat zdraví škodlivý prach/výpary. Pracujte jen v dobře větraných prostorách a podle potřeby zajistěte vhodné ochranné vybavení (ochranu dýchacích cest). Podklad podle potřeby připravte, v případě potřeby natřete základním nátěrem, resp. impregnujte. Viz také list BFS č. 18, odstavec 4 a 5, předpis VOB, část C a norma DIN 18363, odstavec 3.

**Impregnace**

Neošetřené venkovní dřevěné díly ošetřete podle potřeby, resp. podle druhu dřeva základovou impregnační dřeva Impredur Holzimprägniergrund 550. Viz také list BFS č. 18, část 6.

**Základní a přechodový nátěr**

Základním nátěrem Impredur Grund 835.

K základnímu nátěru druhů dřeva s vysokým obsahem příměsí používejte Impredur Grund 835 jen v odstínu 0095 bílá a respektujte také následující upozornění.

**Vrchní nátěr**

Podle stavebního dílu, potřeby a výběru použijte k další skladbě alkydové nebo akrylové pryskyřičné laky nebo disperzní lakové barvy. Před nanášením vrchních nátěrů na vodní bázi doporučujeme důkladný mezibrus např. pomocí brusné houby.

## Upozornění

### Nepoužívat na vnitřní plochy nábytku

Vnitřní plochy nábytku a skříní nelakujte alkydovými pryskyřičnými laky kvůli možnému zápachu.

### Druhy dřeva s vysokým obsahem příměsí

Při použití na druhy dřeva s vysokým obsahem příměsí dbejte při zpracování na dostatečnou tloušťku vrstvy, aby na povrch nepronikaly vodou rozpustné složky. Podle druhu dřeva a stavebního dílu případně naneste základní nátěr dvakrát.

### Zásady v případě povrchové úpravy CoilCoating, práškového lakování a eloxovaného hliníku

V případě povrchové úpravy CoilCoating, práškového lakování a eloxovaného hliníku doporučujeme vždy používat dvousložkový epoxidový základní adhezní nátěr 2K-Epoxi-Haftgund 855.

### Provedení v ostrých, resp. intenzivních odstínech

Ostré, čisté intenzivní odstíny, např. žluté, oranžové, červené, purpurové a žlutozelené, mají kvůli použitým pigmentům menší kryvost. Pro problematické odstíny v těchto oblastech doporučujeme předchozí celoplošný nátěr sladěným základním odstínem (Basecode). Kromě běžného složení jsou někdy také nutné další nátěry.

### Venkovní deskové dřevěné materiály

Z technických důvodů jsou deskové dřevěné materiály ve venkovním prostředí vhodné k povrchové úpravě jen částečně. Viz také list BFS č. 18, odstavec 2.2.3.

Doporučení k povrchové úpravě lze dát jen pro konkrétní případ na základě druhu a kvality materiálu, konstrukce a klimatických podmínek. V případě potřeby využijte poradenskou službu Brillux.

### Další údaje

Respektujte údaje uvedené v technických listech používaných výrobků.

## Poznámka

Tento technický list byl vytvořen podle německých zákonů, norem, předpisů a směrnic. Všechny údaje byly přeloženy z aktuální německé verze. Jeho obsah nezakládá žádný smluvní právní vztah.

Zpracovatel/kupující stále odpovídá za to, že musí ověřit vhodnost našich výrobků k zamýšlené aplikaci. Platí také naše Všeobecné obchodní podmínky.

Při publikaci nové verze tohoto praktického informačního listu s novými údaji přestávají platit dosavadní údaje. Aktuální verze je k dispozici na internetu. Verze I

Brillux  
Postfach 1640  
48005 Münster  
Německo  
Tel. +49 (0)251 7188-0  
Fax +49 (0)251 7188-105  
www.brillux.com  
info@brillux.com