

# Wand-Primer ELF 3729

nízkoemisní, neobsahující rozpouštědla a změkčovadla, bílá, matná, bez konzervačních prostředků, pro vnitřní použití na sádrokarton, sádrovou omítku a beton

## Vlastnosti

Dobře kryvá základní barva bez emisí, bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel. Bílá, matná, difúzně propustná a snadno zpracovatelná. Bez konzervačních prostředků a látek způsobujících mlžení.

## Oblast použití

Jako povlak zvyšující přilnavost a základní nátěr pro následné nátěry a vrstvy ve vnitřních prostorách na sádrokarton, sádrovou omítku a beton a dále na pevně držící, stabilní, matně disperzní staré nátěry. Používá se i jako kontaktní nátěr bez obsahu konzervačních látek pro následné silikátové nátěry a jako pigmentovaný základní nátěr pro tapety.

## Popis materiálu

**Standardní odstín:** 0095 – bílý. V systému míchání barev Brillux jsou mísitelné světlé až střední barevné odstíny. Další odstíny na vyžádání.

**Stupeň lesku:** matný

**Báze materiálu:** Styren-akrylátový kopolymer

**Hustota:** asi 1,4–1,5 g/cm<sup>3</sup>

**Balení:** 15 l

## Zpracování

### Ředění

V případě potřeby trochu zředte vodou.

### Kompatibilita

Nemíchejte s jinými druhy materiálů.

### Nanášení

Wand-Primer ELF 3729 lze zpracovávat natíráním, válečkováním a stříkáním Airless.

### Spotřeba

Asi 150–200 ml/m<sup>2</sup> na jeden nátěr na hladkém podkladu. Na drsných plochách je spotřeba adekvátně vyšší. Přesnou spotřebu zjistíte zkušebním nanesením na předmět.

### Teplota zpracování

Nezpracovávejte při teplotě vzduchu a předmětu nižší než +5 °C.

### Čištění nářadí

Okamžitě po použití pomoci vody.

## Schnutí (+20 °C, 65 % relativní vlhkost)

Vhodný k dalšímu zpracování a pokračování v systémové skladbě asi po 12 hodinách. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu dodržujte delší dobu schnutí.

## Skladování

V chladu a chráněný před mrazem. Otevřený obal těsně uzavřete.

## Deklarace

### Upozornění

Nevdechujte rozstřík.

### Třída ohrožení vod

TOV 1 podle německého předpisu VwVwS.

### Kód výrobku

M-GP01.

Platí údaje uvedené v aktuálním bezpečnostním listu.

**Údaje pro stříkání Airless**

Otvor trysky		Úhel stříkání	Tlak (bar)	Ředění
Palce	mm			
0,021–0,027	0,53-0,69	40–80 °	asi 150	asi 5 %

**Vícevrstvé nátěry**
**Příprava povrchu**

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, stabilní a bez výkvětů, spečených vrstev, separačních prostředků, korozivních složek a

jiných mezivrstev bránících spojení. Ověřte vhodnost, stabilitu a přilnavost stávajících nátěrů. Narušené a nevhodné povrchové úpravy důkladně odstraňte a zlikvidujte podle

předpisů. Klihové barvy důkladně omyjte. Nové čerstvé omítky odborně fluátujte. Viz také předpis VOB, část C a norma DIN 18363, odstavec 3.

**Vnitřní nátěry**

Podklady <sup>3)</sup>	Základní nátěr	Vrchní nátěr
normálně až slabě savé podklady, např. beton, vnitřní omítky (v závislosti na pevnosti v tlaku <sup>1)</sup> ), disperzní barevné nátěry	Wand-Primer ELF 3729	podle výběru vrchního nátěru v systému s disperzními a silikátovými barvami
sádrokarton, sádrové stavební desky <sup>2)</sup>		

<sup>1)</sup> Minimální pevnost v tlaku  $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$  (třída pevnosti v tlaku CS II, CS III, CS IV a B1–B7)

<sup>2)</sup> Měkké a silně savé tmelené části během ošetření podkladu natřete základním penetračním nátěrem Lacryl Tiefgrund ELF 595.

<sup>3)</sup> Nesavé podklady a lesklé nátěry natřete základním adhezním nátěrem Haftgrund ELF 3720.

**Tapetování**

Podklady	Základní nátěr	Tapetování <sup>1)</sup>
připravené podklady pro tapetování např. průhledné tapety	podle potřeby 1–2x Wand-Primer ELF 3729	nalepit pomocí lepidel Metylan spezial Tapeten-Kleister 1546, Metylan TG Power Granulat Plus 1544, Metylan NP Neuputzkleister 1543 nebo Metylan NP Power Granulat Plus 1555

<sup>1)</sup> I pomocí dalších lepidel doporučených výrobcí tapet.

K lepení v kritických oblastech, např. v rozích a dvojitých švech přidejte pro zlepšení síly lepidla Metylan spezial Tapeten-Kleister 1546 nebo Metylan TG Power Granulat Plus 1544 případně 10 % CreaGlas Rollkleber ELF 378. Tímto ale může být ovlivněna vlastnost „beze zbytku suchá snímatelná“. Obecně může dojít ke ztrátě štěpitelnosti. Pro jednotlivé případy doporučujeme provést zkušební lepení příslušným lepidlem.

## Upozornění

### Zakrytí ploch

Okolí natíraných ploch, zvláště sklo, slínkové a přírodní kamenné prvky, pečlivě zakryjte.

### Při použití sádrových hydraulicky tvrdnoucích tmelových hmot

Haftgrund ELF 3720 nepoužívejte, pokud budete tmelit sádrovými hydraulicky tvrdnoucími tmelovými hmotami, např. nátěrovým a plošným tmelem Füll- und Flächenspachtel 143 nebo spárovacím a nástěnným tmelem Fugen- und Wandspachtel 1875. Při použití těchto tmelových hmot doporučujeme použít jako povlak zvyšující přílnavost základní nátěr Multigrund LF 3084.

### Základní nátěr sádrových omítek

U sádrových omítek s velkou savostí doporučujeme ke spolehlivému posouzení přílnavosti celé skladby povrchových úprav provést odtrhávací zkoušku lepicí páskou (páskou tesa 4651).

### Zbarvení sádrokartonu

Pokud hrozí pronikání zbarvení neošetřeným sádrokartonem, je třeba nanést další uzavřenou povrchovou úpravu. V závislosti na stavu předmětu použijte např. nátěr Aqualoma ELF 202, Isogrund 924 nebo CreaGlas 2K-PU-Finish 3471. K přesnému posouzení je vhodný vzorkový nátěr v šířce několika desek včetně spár a tmelených míst.

## Aplikace na sádrové tmelové hmoty

Sádrové tmelové hmoty doporučené výrobcí sádrokartonových desek mohou být zvláště citlivé na vlhkost, a způsobovat tak bobtnání, tvoření bublin nebo dokonce odlupování (viz také dokument „Verspachtelung von Gipskarton“ – „Tmelení sádrokartonových materiálů“ – vydaný sdružením Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.). Proto zajistěte rychlé schnutí dostatečným větráním a teplotou.

### Další údaje

Respektujte údaje uvedené v technických listech používaných výrobků.

## Poznámka

Tento technický list byl vytvořen podle německých zákonů, norem, předpisů a směrnic. Všechny údaje byly přeloženy z aktuální německé verze. Jeho obsah nezakládá žádný smluvní právní vztah. Zpracovatel/kupující stále odpovídá za to, že musí ověřit vhodnost našich výrobků k zamýšlené aplikaci. Platí také naše Všeobecné obchodní podmínky.

Při publikaci nové verze tohoto praktického informačního listu s novými údaji přestávají platit dosavadní údaje. Aktuální verze je k dispozici na internetu.

Brillux  
Postfach 1640  
48005 Münster  
Německo  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
www.brillux.com  
info@brillux.com